

تجريبية لتقليل مقاومة الهيدروليكية لجريان الماء الاضطرابي في الأنابيب البوليميرات

محمد حميد جعفر
المعهد التقني - كوفه

د.موجد هادي عناد
الكلية التقنية في النجف

الـ

يهدف البحث الى دراسة تاثير اضافة البوليميرات الى الماء وما يؤول اليه من ر د الاحتكاك في الانابيب في حالة الجريان الاضطرابي مما ينتج عنه خفض للمقاومة الهيدروليكية للجريان في الانابيب .

استخدمت في التجارب مادة بوليميرية مضافة هي البولي اكريلاميد (PAM) polyacrylamide ودرس تاثير هذه المادة بتراكيز واطئة (0.005, 0.0130, 0.025 %) معامل الاحتكاك (λ) . بينت الدراسة ان البولي اكريلاميد (PAM) المضاف يقلل معامل الاحتكاك (λ) بنسب (6.51 – 37.95%) مقارنة مع معامل الاحتكاك للماء قبل الاضافه في حالة الجريان الاضطرابي.

كما تم دراسة تاثير (PAM) المضاف بنسب مختلفة تتراوح بين (0.005 – 0.06%) التخفيض المئوية لمعامل الاحتكاك (λ) وبينت الدراسة ان زيادة البوليمر المضاف ادت الى زيادة النسبة المئوية للتخفيض (% /) بنسب تراوحت بين 6.51 الى 44.62% اي إنها خفضت معامل الاحتكاك (λ) وقد توصلت الدراسة الى ان اعلى مقدار للنسبة المئوية للتخفيض (% /) كان عند حدود معينة لتراكيز البوليمر سميت بالمتالية (C_p^*) وقد تراوحت بين 0.03 و 0.042 وبزيادة هذه التراكيز اخذت النسبة المئوية للتخفيض بالانخفاض اي زيادة معامل الاحتكاك وفيما يلي التراكيز المتالية المرادفة لاعداد رينولدز :

($Re = 25350 \& 0.03\%$, $Re = 28355 \& 0.033 \%$, $Re = 34981 \& 0.038 \%$,
 $Re = 39360 \& 0.039\%$, $Re = 44985 \& 0.042\%$)

الكلمات المفتاحية: بوليمر البولي اكريلاميد معامل الاحتكاك عدد رينولدز. النسبة المئوية للتخفيض

Experimental study to reduce the hydraulic resistance of water turbulent flow in pipes by polymer additives

Abstract

The aim of this research is to study the effect of polymeric additives to water on friction coefficient change in a turbulent pipe flow which would cause in reduction of drag resistance.

Experiment is done using the polyacrylamide (PAM) as polymeric additive to show the effect of addition of (PAM) with case low concentrations (0.005,0.013 , 0.025%) on the friction factor (λ) . The results show that the addition of (PAM) will reduce (λ) with a range from 6.51 to 37.95% comparable with the friction coefficient (λ) for water before addition in a turbulent flow case.

Also a study of the addition effect of (PAM) with different concentrations between (0.005 – 0.06%) on the reduction percent of (λ) is carried out . The results show increasing

the effect of the addition (PAM) cause in increasing the reduction percent / % with a range of 6.51 to 44.62% . It is found that the peak values called the optimum values(C_p^*)of PAM between 0.03&0.042. Increasing the addition of PAM cause in decreasing the effect of reduction percent with concentrations at several Reynolds number as follows:

(Re = 25350 & 0.03%, Re = 28355& 0.033 % , Re=34981&0.038 % , Re=39360 & 0.039% , Re=44985 &0.042%).

Key Words: Polyacrylamide Polymer (PAM), Friction Factor (λ), Reynolds Number , Reduction percentage / %.

فائمه بالرموز المستخدمه في البحث

الوحدات	الوصف	الرمز
	Polyacrylamide Polymer	PAM
	Friction Factor	λ
	معامل الاحتكاك للماء	λ_1
	الاحتكاك عند جريان محلول البولي اكريلاميد.	λ_2
%	النسبه المئوية لتخفيض معامل الاحتكاك	/ %
	عدد رينولدز	Re
	معامل التجانس للمحلول البوليميري	K
	دليل الجريان	n
m / sec	سرعه الجريان الخطيه	V
	وتمثل القوة الدافعه للماده الزجاجه (المحلول البوليميري)	μ
Kg/ m ³	فه المحلول	\square
m ³	حجم المحلول	
Mpa	فرق الضغوط	h
m	طول انبوب الاختبار	L
m	قطر انبوب الاختبار	D
m ³ / sec	معدل تدفق المحلول	Q
	polymer concentration تركيز المحلول البوليميري	C _p
	Laser Doppler Anemometry	LDA
	جزء من مليون جزء ماء	wppm

المقدم

الطرق العملية لتقليل المقاومة الهيدروليكية او خسائر الاحتكاك تعتبر مساله مهمه منذ فتره طويله وبالنظر للتطور الحاصل في مجال الصنائه والزراعه ونقل النفط ومشتقاته وكثرة استخدام المياه في الري والزراعه وفي محطات توليد الطاقه الكهربائيه لا سيما المحطات الحراريه اصبح تخفيض المقاومة الهيدروليكيه وزيادة سرعة تدفق السوائل احد اهم الامور العلميه والتكنولوجيه.

وكان اول من اكتشف ظاهرة تقليل الاحتكاك باض البوليمرات هو الباحث (Toms, 1949) حيث وجد الباحث ان المحلول البولوميري بالماء يقلل من مقاومة الانزلاق للسائل . حالة الجريان الاضطرابي عند ضغط ثابت.

الدراسات النظرية التي توصل اليها الباحث (Lumley, 1969) تشير الى تاثير جزيئات البوليمير على توزيع الدوامات في الاتجاه الطولي للجريان وان شدة التدبذب الاضطرابي في الاتجاه القطري يتلاشى كما هو متوقع والدراسات النظرية الحديثه تدعم ذلك كما اشار الباحثان (Hulsen & Kulken , 1997)

ان البوليميرات العضوية تتكون من وحدات تركيبية عضوية متكررة وهي مواد غزت الاسواق العالمية خاصة البوليميرات المحضرة ولها اهمية كبيرة في مجالات الحياة ومن هذه البوليميرات البولي اوكسي اثيلين حيث يستخدم لتقليل خسائر الاحتكاك في المنظومات الهيدروليكية كما بينت البحوث (Lumley,1969 ; Povkh, 1979 ; Rabin, 1989) في هذا المجال وتناول هذا البحث احد هذه البوليميرات وهو البولي اكريلاميد P A M .

ويشير الباحثان (Wei and Willmarth,1992) ان (PAM) شديد التجاوب مع الماء ويمتزج معه بشكل تام ويستخدم لمنع او تقليل التعرية في التربة خاصة عند هطول الامطار الغزيرة ، ويستعمل في السيطرة على الغبار وحفظ التربة وتعفير المزروعات كما يستعمل لمنع او تقليل حركة الاحياء الدقيقة ويقلل عسرة الماء حيث اشار بان افضل نسبة لاستخدامه مع الماء لاغراض زراعية (0.005%) وان زيادة هذه النسبة لا تعطي فائدة في مجال الزراعة . وتبرز اهمية البحث من خلال التعرف على تاثير اضافة مادة البولي اكريلاميد على نمط او سلوك تغير معامل الاحتكاك.

ويؤكد الباحثان (Du and Frisch , 1996) هذه الخاصية ايضا بدراساتهم حول ديناميكية جزيئات البوليمير في الجريان الاضطرابي حيث يشير بان تقليل المقاومة بواسطة جزيئات البوليمير في الطبقة المتاخمة في الجريان الاضطرابي يعتمد على لزوجة السائل الموقعية .

وقد ذكر الباحث (Sreenivasan and White, 2000) ان (PAM) يستخدم في صناعة الورق واستخراج المعادن وهو رخيص الثمن، ويتم الحصول عليه بواسطة بلمرة الاكريلاميد بواسطة الجذور الحرة في المحاليل المائية كما وبين الباحث ان استخدام البولي اكريلاميد كمادة بوليميرية

مضافة في التجارب يعود الى ان فائدة هذه المادة اكثر من باقي انواع البوليمرات بسبب مقاومتها للانحلال الميكانيكي وهذه الخاصية مهمة من الناحية التطبيقية لان المحلول البوليميري يتعرض باستمرار الى تشوه خاصة في المضخة والانحلال الميكانيكي الحاد يؤدي الى تغيرات غير متوقعة في النتائج .

بين الباحث (Tobiason, et al, 2001) ان مادة (PAM) تقلل خسائر الاحتكاك في الانابيب ذات التقلصات والتوسعات غير المتوقعة ولكن تزداد خسائر الاحتكاك في التوسع المفاجيء بسبب نشوء الدوامات.

في السنوات الاخيره حصل تقدم كبير في طرق تخفيض هذه المقاومة بواسطة اضافة بعض المواد الى السوائل بنسب معينه فمثلا يشير الباحث (Chernyuk, et al , 2002) الى ان اضافة مادة كاربوكسي مثيل السيليلوز الى الماء يؤدي الى تقليل المقاومة الهيدروليكية بنسبة %15 كما يشير الباحث نفسه الى ان المواد البوليميرية افضل من غيرها من المواد التي تستخدم لهذا الغرض. حيث يوضح الباحث المذكور ان اضافة البوليمير يسبب زيادة سمك الطبقة التحتية التي تؤدي الى زيادة سرعة الجريان حيث ان جزيئات البوليمير في المنطقة القريبة من جدار الانبوب والتي يحدث فيها انحدار كبير في السرعة تخلق او تكون تباين في خواص اللزوجة في الاتجاهين العرضي والطولي .

اعتمدا الباحثان (Gyr and Bewersdorff, 2009) في دراسة لهما مبدا تجارب LDA

EXPERIMENTS اي استخدام تقنيات حديثة مثل Laser Doppler Anemometry في فحص

الجريان الاضطرابي لمحلول الماء مع البوليمر حيث وجد ان زيادة اضافة البوليمر بمقدار 435

wppm) تؤدي الى خفض المقاومة الهيدروليكية بسبب السلوك التضعيفي للقص في المائع (the

(strong shear-thinning behavior of the fluid).

بوليمير البولي اكريلاميد (PAM) :

هو مركب كيميائي له الصيغة الكيميائية C_3H_5NO ويمتاز بانه مادة بلورية ذات لون ابيض

تذوب في الماء والايثانول والايثر . يتحلل البولي اكرلاميد بدون حرارة الى الامونيا بينما يتحلل بالحرارة الى اول وتاني اوكسيد الكربون واكاسيد النتروجين.

يستخدم في صناعة الورق وعمليات استخراج المعادن من خاماتها وتعاملات المياه الثقيلة وهو

رخيص الثمن، (Tareke, et al., 2002) ويتم الحصول عليه بواسطة بلمرة الاكريلاميد بواسطة

الجدور الحرة في المحاليل المائية ويحضر البولي اكرلاميد صناعيا بالتحليل

الهيدروجيني (Hydrolysis) لمادة الاكلونتريل (Acrylontrile) باستخدام مادة

(Nitrilehydratase) ، كما بين ذلك جماعة من العلماء الصينيون. (Gao, et al, 1999) .

يظهر جدول رقم(1) وشكل رقم(1) [Du, and Frisch, 1996] الخواص والبناء التركيبي لبولي

اكرلاميد على التوالي:

الجانب العملي Experimental Work

لغرض التعرف على نمط أو سلوك تغير المقاومة الهيدروليكية أو خسائر الاحتكاك عند اضافة المواد البوليميرية الى الماء استخدمت وحدة الاختبار الموضحة في الشكل رقم (2) .

والذ تكون من الاجزاء التالية:

- . Flow meter ويستخدم لقياس سرعة تدفق المحلول في الجهاز .
- . Test section ويستخدم كمرجع اساس للتجربة حيث يكون قطره معروفه ويدخل في المعادلات الرياضية وتقاس عليه الضغوط ويكون مرجعا لجميع الحسابات .
- . Pr.gage ويستخدم لقياس الضغوط على الجهاز .
- . Mixing tank ويستخدم لخلط المادة البوليميرية مع الماء في جهاز الفحص وبالنسبة المحددة .
- . Pump ويستخدم لدفع المحلول في المنظومة لغرض استكمال القراءات المطلوبة .
- . Constant reservoir وهو الخزان الثابت الذي يغذي المنظومة بالمحلول بعد ان تحدد كمية الماء والبوليمير .

حيث كان طول الانبوب الخاضع للاختبار 2 متر وقطر 25 ملم من الفولاذ المغلون واستخدم البولي اكريلاميد كمادة بوليميرية . واستخدمنا المعادله: (Draad, 1996)

$$\mu = K [8V/D]^{n-1} \quad \text{---- (1)}$$

حيث تمثل K معامل التجانس للمحلول البوليميري و n يمثل دليل الجريان و V سرعة الجريان و D قطر الانبوب . وتمثل μ القوة الدافعة للمادة اللزجة (المحلول البوليميري) وتحتسب لغرض احتساب عدد رينولد الذي يحتسب بالمعادلة التالية:

$$Re = \frac{\rho v}{\mu} \quad \text{----- (2)}$$

اجريت التجارب باضافة المحلول البوليميري بتلاتة تراكيز واطئة (0.025, 0.013, 0.005) وبعد قياس فرق الضغط في الانبوب بواسطة مقاييس الضغط المثبتة على الانبوب الخاضع للاختبار المبينه في الشكل رقم(1)

تم حساب معامل الاحتكاك باستخدام معادلة دار سي وايز باخ (Chernyuk, 2002) :-

$$h = \lambda \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

وتم مقارنة معامل الاحتكاك (λ) للمحاليل البوليميرية مع معامل الاحتكاك للماء في حالة الجريان الاضطرابي وقيم التصريف ورقم رينولدز ومعامل الاحتكاك (λ) الجدول رقم (2) .
تم اتباع الطريقة المفضله لمزج البولي اكريلاميد مع الماء وهي ان يكون بشكل مذاب مع الماء لسهولة الامتزاج والتجانس وهي افضل من ان يكون بشكل حبيبات او مسحوق حيث ذكر ذلك الباحثين (Wei and Willmarth 1992) وكانت طريقته هي المثلثي. وقد كان حجم الماء المستخدم التجربة 700 لتر وان البوليمر المحضر خارجا يضاف الى خزان الخلط حسب النسب المبينه في الجدول رقم (2) وهي نسب وزنية جرت زيادتها بشكل تدريجي .

$C_p^1 = \text{polymer concentration}$

ولمعرفة تاثير التراكيز العالية لبولي اكريلاميد $C_p\%$ على النسبة المئوية لتخفيض الاحتكاك $(\Delta\lambda/\lambda)\%$ استخدمنا تراكيز اعلى تراوحت بين 0.005% الى 0.06% والقيم موضحة في الجدول رقم(3).

$C_p \%$ - هو النسبة المئوية الوزنيه للبوليمر (البولي اكريلاميد) في الماء اي النسبة بين وزن البولي اكريلاميد الى وزن الماء.

$$\lambda_1\% - \lambda_2\% = (\lambda_1 - \lambda_2) / \lambda_1\% \quad \text{الاحتكاك} \quad \text{المئوية لتخفيض}$$

حيث λ_1 - الاحتكاك للماء المبينه في جدول رقم(2)

λ_2 - الاحتكاك . ند جريان محلول البولي اكريلاميد.

النتائج والمناقشة Results & Discussion

تم تحليل نتائج التجارب التي اجريت كما ياتي :-

. رسمت العلاقة بين عدد رينولدز ومعامل الاحتكاك الموضحة في الشكل رقم (3) باعتبار ان عدد رينولد دالة لمعامل الاحتكاك $\lambda = f(Re)$, وقد كانت علاقة غير خطية و؛ الاحتكاك مع زيادة عدد رينولدز للمحاليل البوليميرية ذات التراكيز الواطئة 0.005% , 0.013% , 0.025% وتاويل ذلك يرجع الى ان حركة المائع تتخذ ثلثه اشكال من الحركة في ان واحد وهي الحركة الانتقاليـة المباشرة translation والحركة الدوامية vorticity والحركة التشويـب deformation وعليه فان تركيز المادة البوليميرية بالنسب اعلاه تؤدي الى تقليل الحركتين الدوامية والتشويبية وكنتيجه لذلك تنخفض مقاومة الاحتكاك مما ينعكس على زيادة الجريان للمحلول وصولا الى حد معين من اعداد رينولد (Graebel, 2001).

. وتمت مقارنة معامل الاحتكاك (λ) للمحاليل البوليميرية الثلاثة اعلاه مع معامل الاحتكاك للماء في حالة الجريان الاضطرابي الموضحة في الجدول رقم (2) .وقد اظهرت النتائج ولسرع اضطرابية مختلفة ولاعداد رينولد من 14989 الى 69978 نقصان معامل الاحتكاك لكل تركيز من تراكيز البوليمر الثلاثة مع زيادة عدد رينولد

وزيادة السرعة الاضطرابية للمحلول والسبب في ذلك يعود الى تأثير جزيئات البوليمير على توزيع الدوامات في الاتجاه الطولي للجريان كما وتتلاشى شدة التدبذب الاضطرابي في الاتجاه القطري بالاضافة الى تباين في خواص اللزوجة في الاتجاهين العرضي والطولي كما اشار لذلك الباحث (Lumley, 1969) .

تم رسم العلاقة بين التركيز $C_p\%$ للبوليمير مع نسبة تخفيض معامل الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda \%$ موضحة الاشكال (3-8). حيث لاحظ زيادة تأثير البولي اكريلاميد على زيادة نسبة تخفيض الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda$ وتستمر الزيادة مع زيادة نسبة التركيز للبوليمير الى ان تصل الى القيمة العظمى عند القيمة المثلى للتركيز (C_p^*) ومع زيادة عدد رينولدز تزيد نسبة تخفيض الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda$ كلما يلي:-

- عندما يكون عدد رينولدز بين $Re = 25350$ و $Re = 28355$ فان $C_p^* = 0.03\%$
- عندما يكون عدد رينولدز $Re = 34981$ فان $C_p^* = 0.033\%$
- عندما يكون عدد رينولدز $Re = 39360$ فان $C_p^* = 0.038\%$
- عندما يكون عدد رينولدز $Re = 44985$ فان $C_p^* = 0.042\%$

ان زيادة تأثير البوليمير واضحة في مجال التركيز من صفر الى قيمة C_p^* والسبب يعود الى انه مع زيادة تركيز البوليمير في الماء فان قسم من الزخم الاضطرابي يتعرض الى تخفيض او امتصاص تأثير الجزيئات الكبيرة للبوليمير المضاف وهذا يؤدي الى زيادة سمك الطبقة التحتية الجدارية التي تؤدي الى زيادة سرعة الجريان كما بين ذلك جملة من العلماء والباحثين (Warholic et al,1999)

عند تجاوز القيمة المثلى للتركيز اي عند $C_p > C_p^*$ يكون التأثير المتبادل الهيدروديناميكي للجزيئات الكبيرة للبوليمير فيما بعضها وتصادمها مع بعضها بشكل غير مباشر يؤدي الى تكوين او سلاسل جزئية مكونة تشابك الذي يؤدي بدوره الى زيادة لزوجة المحلول في اتجاه الجريان و يؤدي الى تخفيض $\Delta \lambda / \lambda$ اي تخفيض تأثير البوليمير على المعامل (λ) تم تاويله من قبل الباحثين (Den, 1995)

الاستنتاجات Conclusions

1. ان مادة البولي اكريلاميد المضاف الى الماء بالنسب الواطئة من 0.005% الى 0.025% تؤدي الى تقليل معامل الاحتكاك فمثلا عند عدد رينولدز $Re = 40000$ من الشكل رقم (3) انخفض معامل الاحتكاك بالنسب 10.43% , 23.04% , 34.01% على التوالي .
2. مع زيادة عدد رينولدز من 25350 الى 44985 تزداد نسبة تخفيض معامل الاحتكاك $\Delta \lambda / \lambda \%$

من 21.32 الى 44.62 مع ارتفاع القيمة المتلى لتراكيز البوليمر المضاف من 0.03% الى 0.042% .

3. تقل نسبة تخفيض معامل الاحتكاك او يقل تاثير البوليمر المضاف عند تجاوز القيمة المتلى للتراكيز وكما مبين في الاشكال (4-8) عند اعداد رينولدز من 25350 الى 44985 بسبب التصادم والتشابك الجزيئي التي مر ذكرها في النتائج والمناقشة.
4. الاستنتاج ان العلاقة بين نسبة التركيز ونسبة تخفيض الاحتكاك , المعادلات الرياضية المبينه ادناه وحسب اعداد رينولدز المؤشره ازاء كل منها:-

$$\begin{aligned} & \text{❖ عند } 25000 < Re < 34000 \text{ فان } \frac{l}{D} = 3.51 \times 10^{-4} Re^{1.5} C_p - Re C_p \\ & \text{❖ عند } 34000 < Re < 44900 \text{ فان } \frac{l}{D} = Re^{0.73} C_p - 0.9 Re C_p^2 \\ & \text{❖ عند } 44900 < Re < 50000 \text{ فان } \frac{l}{D} = 0.94 Re (0.05 C_p - 0.6 C_p^2) \end{aligned}$$

حيث اجرينا حسابات دقيقه في إيجاد هذه المعادلات باستخدام:

(Quadratic Regression Routine on Calculator)

وهذه العلاقات تربط بين نسبة التركيز ونسبة تخفيض الاحتكاك وعدد رينولدز وهي : لاعداد رينولدز المؤشرة اعلاه .

Chernyuk, V.V, Pitsishin, B.S, Orel, V.L, (2002). " Influence of PAM additives on the head loss in abrupt contraction and expansions of pipes" , *J.of Engineering Physics and thermo physics*.vol.75,No.4,pp910-919.

Den Toonder, J.M.J., Drag reduction by polymer additives in a turbulent pipe flow: Laboratory and numerical experiments. Ph.D. Thesis, Delft University of Technology, Delft, Netherlands (1995).

Du, Y.Y, and Frisch, H.L , (1996). " In Physical properties of polymers" , Hand book, edited by J.E.Mark . AIP press, Woodbury , N.Y., pp241-248.

Draad, A.A., (1996) Laminar-turbulent transition in pipe flow for Newtonian and non-Newtonian fluids. Ph.D. Thesis, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.

Graebel W. R., (2001), "Engineering Fluid Mechanics" , Hand Book, Taylor & Francis Publishers, N.Y, pp369.

Gao JP, Lin T, Wang W, Yu JG, Yuan SJ, Wang SM. (1999). "Accelerated chemical degradation of polyacrylamide". *Macromolecular Symposia* 144: 179-185. [ISSN 1022-1360](https://doi.org/10.1002/1522-2675(199905)144:1%3E179::AID-MAS179%3E3.0.CO;2-1)

Gyr, A. and Bewersdorff, H.-W. (2009), *Drag Reduction of Turbulent Flows by Additives*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Hulsen, M.A , Kulken, G.D . (1997) " Drag reduction by polymer additives in a turbulent pipe flow" , *J.Fluid Mech.* Vol.337, pp193-231.

Povkh, E.L, (1976). "Technical Hydromechanics", Leningrad. pp 343-346.

Rabin, Y, Zielinska, B.J, (1989). "Scale dependent enhancement and damping of vorticity disturbances by polymers in elongational flow". *Phys. Rev. Lett.* vol.63, pp 512-518.

Sreenivasan, K.R., White, C.M, (2000). "The Onset of drag reduction by dilute polymer additives and maximum drag reduction asymptote". *J. Fluid Mech.* 409, pp 149-164.

Tareke E, Rydberg P. Kornbrust, B. A.; Stringer, M. A., Hendriksen, H. V. (2002). "Analysis of acrylamide, a carcinogen formed in heated foodstuffs". *J. Agric. Food. Chem.* 50 (17): 4998–5006.

Tobiason, E.K, Jenkins, E, Molash, E and Rush, S, (2001). "Polymer use and testing for erosion and sediment control of construction sites". *Erosion control.* Pp90-101, January/February.

Toms, B.A., Some observations on the flow of linear polymer solutions through straight tube at large Reynolds numbers. In: *Proceedings 1st International Congress on Rheology.* North Holland, Amsterdam (1949) pp. 135–141.

Warholic, M.D., Schmidt, G.M. and Hanratty, T.J., The influence of a drag-reducing surfactant on a turbulent velocity field. *J. Fluid Mech.* 388 (1999) 1–20.

Warholic, M.D., Massah, H. and Hanratty, T.J., Influence of drag-reducing polymers on a turbulence: effects of Reynolds number, concentration and mixing. *Exp. Fluids* 27 (1999) 461–472.

Wei, T and Willmarth, W.W, (1992). "Modifying turbulent structure with drag-reducing polymer additives in turbulent channel flow". *J. Fluid Mech.* Vol 245, pp619-641.

جدول رقم (1) خواص بوليمير البولي اكريلاميد (PAM) polyacrylamide

Molecular formula	C ₃ H ₅ NO
Molar mass	71.08 g mol ⁻¹
Density	1.13 g/cm ³
Melting point	84.5 °C
Boiling point	- (polymerization)
water in Solubility	2.04 kg/L (25 °C)


جدول رقم (2) الفراءات الخاصة بالمحاليل البوليميرية والماء

3.96 x10 ⁻⁴	1.201	19680	0.0269	0.0257	0.0261	0.0241
4.94 x10 ⁻⁴	1.49	24592	0.0254	0.0255	0.0235	0.0188
4.97 x10 ⁻⁴	1.51	25350	0.0251	Cp=0.005%	Cp=0.013%	Cp=0.025%
5.71 x10 ⁻⁴	1.729	28355	0.0238	0.0235	0.0213	0.0198
3.015x10 ⁻⁴	0.914	14989	0.0287	0.0262	0.0276	0.0282
7.03 x10 ⁻⁴	2.133	34793	0.0237	0.0243	0.0198	0.0238
7.91 x10 ⁻⁴	2.412	38360	0.0238	0.0296	0.0277	0.0243
3.62 x10 ⁻⁴	1.1	18046	0.0278	0.0257	0.0277	0.0243


9.05×10^{-4}	2.743	44985	0.0209	0.0189	0.0160	0.0130
9.96×10^{-4}	3.02	4928	0.0215	0.0183	0.0146	0.0100
11.6×10^{-4}	3.514	57630	0.0208	0.0168	0.0129	0.0098
12.3×10^{-4}	3.723	616288	0.0204	0.0164	0.0127	0.0081
12.9×10^{-4}	3.921	64288	0.0202	0.0154	0.0125	0.0076
14.07×10^{-4}	4.297	69978	0.0198	0.0152	0.0115	0.0069

جدول رقم (3) نسب تراكيز المحاليل البوليميرية مع نسب تخفيض المقاومة الهيدروليكية


Cp%	Re=25350	Re=28355	Re=34981	Re=39360	Re=44985
	/ %	/ %	/ %	/ %	/ %
0.005	6.51	7.74	10.2	9.74	10.02
0.008	9.45	11.25	14.43	14.33	14.52
0.01	11.84	14.08	17.24	18.11	18.72
0.013	14.31	16.75	21.73	23.12	24.1
0.016	16.67	19.82	25.75	26.35	27.52
0.02	18.94	22.92	29.02	30.14	32.38
0.025	21.1	24.63	32.65	34.12	37.95
0.03	21.32	25.34	34.06	36.33	40.98
0.033	21.36	25.35	34.35	38.32	42.57
0.035	20.71	24.62	33.9	39.38	42.96
0.038	19.79	23.21	33.55	39.63	44.21
0.042	17.55	21.27	31.24	39.28	44.62
0.045	15.98	18.40	29.80	37.82	44.39
0.05	11.65	14.12	24.78	36.24	42.52
0.055	6.50	7.26	19.07	31.69	40.34
0.06	0	0	11.32	26.95	36.05




شكل رقم (1) البناء التركيبي لجزيئه البولي اكريلاميد (PAM) polyacrylamide




شكل رقم (2) منظومة جريان السائل واجهزة القياس




(3) العلاقة بين عدد رينولدز ومعامل الاحتكاك عند جريان المحاليل البوليميرية والماء




(4) العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 25350$




(5) العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 28355$



(6) العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 34981$



(7) العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 39360$



(8) العلاقة بين نسبة تركيز البولي اكريلاميد ونسبة تخفيض معامل الاحتكاك عند $Re = 44985$